

## V- 11T/104

Durch diese Ausgabe wird die Ausgabe vom 26.06.2017 ungültig

Ausgabe: 29.06.2018

### REHAU - RAUFILAM-E colour Standardprogramm

---

#### 1. Geltungsbereich

Diese Technische Lieferbedingung ist Vertragsinhalt und gilt für REHAU RAUFILAM-E colour Schläuche aus RAU-PVC 7806. Sie definiert und begrenzt den Leistungsumfang von REHAU.

#### 2. Bezeichnung

REHAU RAUFILAM-E colour aus RAU-PVC 7806

#### 3. Werkstoff, Werkstoffeigenschaften und lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Der verwendete weichmacherhaltige Werkstoff RAU-PVC 7806 (Polyvinylchlorid) ist eine physiologisch unbedenkliche Qualität mit Calcium-Zinkstabilisierung. Die Beständigkeit von RAU-PVC gegenüber unterschiedlicher Agenzien ist dem Materialmerkblatt AV0010 zu entnehmen.

Innenschlauch und Ummantelung		RAU-PVC 7806
Shore Härte A	ISO 868, 3s	78 ±3
Reißfestigkeit (Bruchspannung)	ISO 527	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung (Bruchdehnung)	ISO 527	≥ 250 %
Temperaturbeständigkeit	---	-10°C bis +60°C

RAU-PVC 7806 enthält keine SVHC gemäß der ECHA-Kandidatenliste oder dem Anhang XIV. der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

RAU-PVC 7806 erfüllt die Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, die RoHS-Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU, die Richtlinie 2003/11/EG sowie die WEEE-Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU.

RAU-PVC 7806 in blau, grün und glasklar entspricht in seiner Zusammensetzung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 sowie der KTW- Prüflinie des Umweltbundesamtes (UBA); ein Prüfzeugnis nach KTW C liegt ab Abmessung DN 4 vor.

Eine Unbedenklichkeitserklärung nach FDA mit der Registriernummer 43121U16 für Schlauchmaterialien, die dazu bestimmt sind bei einer Anwendungstemperatur bis maximal 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§ 175.300) für Nahrungsmittelarten I, II, IV-B, VI (bis 10% Alkohol) in Berührung zu kommen liegt vor.

## REHAU RAUFILAM-E colour aus RAU-PVC 7806

### **Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011**

REHAU AG + Co, Rheniumhaus, 95111 Rehau, DEUTSCHLAND

REHAU RAUFILAM-E colour ist konform mit der VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; für fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis zu einem maximalen Alkoholgehalt von 20 Volumen-% bei einer Anwendungstemperatur bis maximal 40 °C (Lebensmittelkategorien A, B und C; Raumtemperatur). REHAU RAUFILAM-E colour Schläuche sind nicht für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln geeignet (Lebensmittelkategorie D1 + D2).

Das für die Herstellung von REHAU RAUFILAM-E colour Schläuchen verwendete Polymermaterial RAU-PVC 7806 entspricht der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; es sind Inhaltsstoffe mit SML- und/oder QMA-Werten vorhanden, wofür die Einhaltung der Grenzwerte für oben genannte Einsatzbedingungen auf Basis entsprechender Laboruntersuchungen bestätigt wird.

Substanzen, die auch als Lebensmittelzusatzstoffe erlaubt sind (Zusatzstoffe mit doppelten Verwendungszweck), migrieren nicht oder sind in so geringen Mengen enthalten, dass sie im Falle einer Migration keine technologische Wirkung haben.

Für die kleinste Abmessung dieser technischen Liefervereinbarung entspricht das Oberflächen/Volumenverhältnis 6,7 cm<sup>2</sup>/ml.

REHAU RAUFILAM-E colour ist konform mit der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; die Fertigungs- und Verwaltungsstandorte verfügen über die entsprechenden ISO-9001-Zertifizierungen und QS-Systeme.

# TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNG

V-11T/104

AUSGABE: 29.06.2018

## 4. Technische Daten

Die maximalen Betriebsdruckwerte wurden mit einem Sicherheitsfaktor 3 aus statischen Berstdruckwerten ermittelt. Die Berstdrucktest wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 1402 durchgeführt.

Materialnr.	Bez.	Innen-Ø in mm	Wand in mm	Berstdruck	Max. Betriebsdruck				Biegeradius	Bundauf- machung* in m
				in bar bei				in mm bei		
				20°C	20°C	40°C	60°C	20°C		
<b>Rot-transparent</b>										
10285311500	DN 6	6,0 +0,10/-0,20	3,0 ±0,30	81	27	21	16	≥ 25	50 ±1,0	
10285511500	DN 8	8,0 +0,10/-0,20	3,0 ±0,30	72	24	20	14	≥ 30		
10285611500	DN 9	9,0 +0,25/-0,25	3,0 ±0,30	63	21	17	13	≥ 35		
10285711500	DN 10	10,0 +0,25/-0,30	3,0 ±0,30	57	19	16	12	≥ 40		
10286011500	DN 13	13,2 +0,35/-0,40	3,3 ±0,35	48	16	12	10	≥ 70		
<b>Blau-transparent</b>										
10285311501	DN 6	6,0 +0,10/-0,20	3,0 ±0,30	81	27	21	16	≥ 25	50 ±1,0	
10285511501	DN 8	8,0 +0,10/-0,20	3,0 ±0,30	72	24	20	14	≥ 30		
10285611501	DN 9	9,0 +0,25/-0,25	3,0 ±0,30	63	21	17	13	≥ 35		
10285711501	DN 10	10,0 +0,25/-0,30	3,0 ±0,30	57	19	16	12	≥ 40		
10286011501	DN 13	13,2 +0,35/-0,40	3,3 ±0,35	48	16	12	10	≥ 70		
<b>Grün-transparent</b>										
10285311503	DN 6	6,0 +0,10/-0,20	3,0 ±0,30	81	27	21	16	≥ 25	50 ±1,0	
10285511503	DN 8	8,0 +0,10/-0,20	3,0 ±0,30	72	24	20	14	≥ 30		
10285611503	DN 9	9,0 +0,25/-0,25	3,0 ±0,30	63	21	17	13	≥ 35		
10285711503	DN 10	10,0 +0,25/-0,30	3,0 ±0,30	57	19	16	12	≥ 40		
10286011503	DN 13	13,2 +0,35/-0,40	3,3 ±0,35	48	16	12	10	≥ 70		



\*Alle Bunde tragen eine EAN-Codierung

## 5. Farbe

Innenschlauch glasklar, REHAU-Farb-Nr. 70002  
 Ummantelung rot-transparent, REHAU-Farb-Nr. 25112  
 blau-transparent, REHAU-Farb-Nr. 27236  
 grün-transparent, REHAU-Farb-Nr. 29079

## 6. Bedruckung

Die Schläuche sind wiederkehrend in schwarz wie folgt bedruckt (Beispiel Mat.-Nr. 10285311500):

 **REHAU RAUFILAM** ® -E colour  **DN 6 BD 27bar 20°C TÜV-Nord Bauart geprüft DIN EN ISO 1402**  
**Made in Germany TTTJ / A, B oder C REHAU AG+Co, 95111 Rehau/Germany**

Legende: TTTJ / A, B oder C = Julianisches Datum / Jahr und Schichtkennzeichen

### 7. Hinweise zum Kunden

#### TÜV-Prüfung

REHAU RAUFILAM-E colour Schläuche sind durch die TÜV Nord Cert GmbH nach einem umfangreichen Prüfprogramm getestet und zertifiziert. Mit dem Zertifikat vom 28.01.2014 wird vom TÜV Nord Cert GmbH die Erfüllung der Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 1402:2009 bestätigt.

#### Lagerungsempfehlung

Für die Lagerung von REHAU RAUFILAM-E colour Schläuchen ist ein trockener und dunkler Raum mit einer maximalen Temperatur von 30°C zu empfehlen. Die Schläuche sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und sollten fern von geruchsbildenden Stoffen gelagert werden. Eine genauere Beschreibung zur Lagerung von Schläuchen ist den Normen DIN 20066:2012-01 Punkt 14.1.2 2 und ISO 8331:2011-08 Punkt 3.2 zu entnehmen.

#### Silikonfreiheit

REHAU RAUFILAM-E colour Schläuche sind rezepturseitig silikonfrei. Um die Silikonfreiheit zu gewährleisten sind die Schläuche fern von silikonhaltigen Materialien zu lagern.

#### Brennbare gasförmige Medien

Sollten brennbare gasförmige Medien durch den Schlauch geleitet werden, bitten wir Sie sich zur Klärung der sicherheitstechnischen Anforderungen mit unserem Vertrieb in Verbindung zu setzen. Für eine solche Anwendung bedarf es im Einzelfall mitunter der Beachtung besonderer Hinweise.

#### Armierung

Die Armierung (Druckträger) aus verrottungsfesten Synthetikfasern ist in einem bestimmten Winkel um den Schlauch gewickelt und sorgt für eine weitestgehende Dimensionsstabilität unter Druckbelastung.

#### Oberflächenausführung

Die Oberfläche ist in Maschinenglanz ausgeführt und frei von Fremdkörpereinschlüssen und Blasen. Vereinzelt auftretende werkstoffbedingte Stippen, welche auf die allgemeinen Gebrauchseigenschaften keinen Einfluss haben, sind zulässig.

#### Qualitätsprüfung

Zur Sicherung der Qualitätsanforderungen unterliegt die Fertigung der REHAU RAUFILAM-E colour Schläuche einer ständigen Kontrolle, die sich auf visuelle, maßliche und funktionelle Prüfkriterien bezieht. Zusätzlich werden in einem festen Zeitrahmen auch unangemeldet Prüfungen durch die TÜV Nord Cert GmbH vorgenommen.

### 8. Funktion

Wir gewährleisten eine spezifikationsgerechte Lieferung in der Serie. Die Eignung unseres Produktes für den speziellen Anwendungsfall stellt der Kunde im Rahmen eigener aussagekräftiger Funktionsprüfungen für die Serienlieferung fest. Die schriftliche Freigabe der bemusterten Qualität ist für REHAU der Nachweis für die Funktionstüchtigkeit. Die Freigabe ist auch mit der Rückgabe der unterzeichneten TLV/Zeichnung bzw mit der Erteilung des Produktionsauftrages (Bestellung) vollzogen.

### 9. Änderungen

REHAU behält sich als verantwortlicher Lieferant vor, im Zuge der Verbesserung und Weiterentwicklung, Änderungen oder Abweichungen der Vertragsprodukte vorzunehmen, wobei Änderungen der hier vereinbarten Spezifikationen nicht eintreten.

### 10. Normenkonformität

Änderungen von Anforderungen aufgrund von Normenänderungen der in dieser technischen Lieferbedingung aufgeführten Normen müssen durch den Kunden angezeigt und beauftragt werden. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die zum Ausgabestand der TLV gültigen Normenstände.

**Geprüft:**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Kd – Unterschrift / Firmenstempel